# CuZn35

## CuZn35 | C26800

CuZn35, %35 çinko içeren katı çözeltiyle güçlendirilmiş bakır alaşımıdır (pirinç).
Alaşım iyi soğuk şekillendirme özelliklerine sahiptir ve yüksek çinko içeriği nedeniyle ekonomik açıdan ilgi çekicidir. CuZn35 lehimlenebilir ve kaynaklanabilir.
Uygulama alanları elektronik endüstrisi, bağlantı elemanları, makine parçaları, otomotiv sektörüdür.

## Diğer Standard Kodları

| EN | UNS |
|---|---|
| CW507L | C27000 |

## Kimyasal Bileşim %

| Cu | Zn | Ni | Sn | Fe | Pb |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 - 66 | kalan | 0.1 maks | 0.5 maks | 0.05 maks | 0.05 maks |

## Fiziksel Özellikler

| | | |
|---|---|---|
| Erime Noktası | 920 | [°C] |
| Yoğunluk | 8.45 | (g/cm³) |
| Cp @ 20°C | 0.377 | [kJ/kgK] |
| Elastisite Modülü | 110 | [GPa] |
| Elektrik İletkenliği (IACS) | ≥14 | %IACS |
| Elektrik İletkenliği [W/mK] | 121 | % |
| α @ 20°C | 20.2 | [10-6/K] |

Not: Belirtilen iletkenlik yalnızca yumuşak sertlik durumu için geçerlidir.

Cp özgül ısı

α ısıl genleşme katsayısı

## Üretim Özellikleri

| | |
|---|---|
| Soğuk şekil alma kabiliyeti | mükemmel |
| Sıcak şekil alma kabiliyeti | tavsiye edilmez |
| Lehim kabiliyeti | mükemmel |
| Oksiasetilen kaynağı | iyi |
| Gaz korumalı ark kaynağı | orta |
| Direnç kaynağı | iyi |
| Talaşlı şekil verme | orta |
| Kaynaklanabilme | mükemmel |

### Elektrik İletkenliği

Elektrik iletkenliği kimyasal bileşime, soğuk deformasyon seviyesine ve tane boyutuna bağlıdır. Yüksek düzeyde deformasyon ve küçük tane boyutu iletkenliği azaltır.

### Kullanım Alanları

Lamba armatürleri, reflektörler, pimler, perçinler, halkalar, vidalar, yaylar, zincirler, radyatörler

### Korozyon Direnci

Pirinç, doğal, endüstriyel ve tuz içeren ortamlar, içme suyu, alkali ve nötr tuzlu çözelti ortamlarına dayanıklıdır.
Pirinç, asitler, amonyak, halojenler, siyanür ve hidrojen sülfit çözeltileri ve atmosferlerinin yanı sıra deniz suyu (özellikle yüksek akış hızlarında) ortamlarında korozyon direnci düşüktür.

Belirli koşullar altında (yüksek Cl içeriği ve düşük karbon sertliği), çinkosuzlaşma B fazı taşıyan alaşımlarda bir sorun olabilir. Alaşım ayrıca belirli ortamlara (örneğin amonyak, amin veya sal amonyak) maruz kaldığında stresli korozyon çatlamasına karşı belirli bir duyarlılığa sahiptir. Gerilim korozyonu çatlaması bir sorun teşkil ediyorsa alaşımın gerilimi giderilmelidir.

## Mekanik Özellikler

| | Çekme Dayanımı [MPa] | Akma Dayanımı [MPa] | Uzama A50 [%] | Sertlik HV [-] | Bükme oranı 90° [r] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HY | HYT |
| R285 | 285-340 | ≤ 180 | ≥ 45 | 65-85 | 0 | 0 |
| R340 | 340-385 | ≥ 180 | ≥ 35 | 75-110 | 0 | 0 |
| R385 | 385-460 | ≥ 300 | ≥ 20 | 110-135 | 0 | 0 |
| R460 | 460-525 | ≥ 350 | ≥ 5 | 135-165 | 0.5 | 1 |
| R525 | 525-670 | ≥ 450 | - | ≥ 165 | 1 | 2 |
| R670 | ≥ 670 | ≥ 600 | - | ≥ 185 | 1 | 2 |

Talep üzerine diğer sertlik aralıkları mevcuttur.

r = x * t (kalınlık t ≤ 0.5mm)

HY bükme ekseni haddeleme yönünün eninedir. HYT bükülme ekseni haddeleme yönüne paraleldir.

## Boyutsal Özellikler

| Kalınlık Aralığı (mm) | Genişlik Aralığı (mm) |
|---|---|
| 0.04-0.20 | 10-380 |
| 0.21-1.00 | 5-380 |
| 1.01-4.00 | 15-400 |
| 4.01-8.00 | 25-400 |

**Altek Döküm A.Ş.** | Beylikdüzü OSB Mustafa Kurtoğlu Cad.No: 10/1 | Beylikdüzü - İstanbul | TÜRKİYE
satis@altekdokum.com | www.altekdokum.com

Bu veri sayfası, genel bir teknik ürün bilgisidir ve yasal garantisi yoktur. Diğer teknik özellikler için lütfen iletişime geçiniz.

Rev. | 11.2026